

112033

New Gold Versailles



Petrópolis 25/09/2018

Artigo: 112033	Gramatura: 48 g/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: Seda 81% Poliéster 11% Poliamida 8%		NCM Liso: 5007.20.10
Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		NCM Estamp.: 5007.20.10

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
8 horas	Vertical, aço rápido	Obrigatório	- 0,4 urdume

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5	P. redonda normal Nº 65 a 75	Nº 140 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. redonda normal Nº 65 a 75	Nº 140 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. redonda normal Nº 65 a 75	Nº 140 100% PES	100% PES

Obs: .

. Artigo recomendado para confecção de peças amplas.

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.