

122047 Crepe Aliz



Petrópolis, 26/02/2024

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Artigo: 122047 | Gramatura: 275 g/m linear ou 196 g/m ² | Largura: 1,40 m |
| Composição: Acetato 80% Viscose 20% | | NCM Liso: 5408.22.00 |
| Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça | | NCM Estamp.: 5408.24.00 |

Solidez:

| | Fricção a seco | Fricção a úmido | Solidez a lavagem a úmido |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Cores claras | 4 | 3 - 4 | 4 |
| Cores escuras | 3 - 4 | 3 | 3 - 4 |

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte |
|----------------------------------|---|--|
| 12 horas | Aço rápido | Obrigatório |
| Encolhimento total após descanso | Encolhimento após lavagem a úmido urdume | Encolhimento após lavagem a úmido trama |
| - 0,2 urdume | - 7 % | - 7 % |

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade e efeito da textura.
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfesto
- . devido ao avesso cetim o artigo requer a utilização de técnicas para manter o enfesto firme (grampos, fusionagem, fita crepe, alfinetes)

Costura:

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm | Tipo e nº de agulha | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,5 a 5,5 pesp 4,5 a 5,5 fech | P. Redonda Levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 100% PES | --- |
| Overloque | 504 | 4,5 a 5,5 | P. Redonda Levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 100% PES | 100% PES |
| Interloque | 516 | 4,5 a 5,5 | P. Redonda Levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 100% PES | 100% PES |
| Caseadeira | 304 | 123 a 152 | P. Redonda Levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 100% PES | --- |

Obs:

- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . não utilizar em peças que sofram tração excessiva no sentido do urdume.
- . costura no sentido do viés apresenta resistência superior
- . utilize entreteia compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento
- . tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão.

Utilize proteção no ferro e passe pelo avesso para evitar marcas e brilho no tecido