

# 142012

## Organza Rústica



Petrópolis 12/01/2024

<b>Artigo:</b> 142012	<b>Gramatura:</b> 70 g/m linear ou 50 g/m <sup>2</sup>	<b>Largura:</b> 1,40 m
<b>Composição:</b> Linho 64% Seda 36%		<b>NCM Liso:</b> 5309.29.00
Não recomendamos misturar cores claras e escuras em uma mesma peça. O linho é uma fibra natural e rústica. Irregularidades nos fios e na superfície do tecido são características da beleza da fibra, não sendo consideradas como defeito. Em algumas cores e estampas, as irregularidades podem ser ressaltadas pela diferença de absorção e cobertura do corante. Tecidos de linho possuem toque naturalmente mais seco e fácil amarrotamento.		<b>NCM Estamp.:</b> 5309.29.00

### Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem
Cores claras	4 - 5	4	4
Cores escuras	4	3 - 4	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

### Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 horas	Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido <b>urdume</b>	Encolhimento após lavagem a úmido <b>trama</b>
-	- 7 %	- 3 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

### Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade e efeito da textura.
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfiesto
- . rasgar para alinhamento de trama e urdume 90°

## Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 pesp 4,5 a 5,5 fech	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 100% PES	

Obs:

- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . não utilizar em peças que sofram tração no sentido do urdume.
- . costura no sentido do viés apresenta resistência superior
- . utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento
- . tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm.

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



**Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada**

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.