

142030

Linho Zibar



Petrópolis, 27/02/2024

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Artigo: 142030 | Gramatura: 207 g/m linear ou 173 g/m ² | Largura: 1,20 m |
| Composição: Linho 94% Algodão 5% Elastano 1% | | NCM Liso: 5309.29.00 |
| O linho é uma fibra natural e rústica. Irregularidades nos fios e na superfície do tecido são características da beleza da fibra, não sendo consideradas como defeito. Tecidos de linho possuem toque naturalmente mais seco e fácil amarrotamento. | | NCM Estamp.: 5309.29.00 |

Solidez:

| | Fricção a seco | Fricção a úmido | Solidez a lavagem a úmido |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Cores claras | 4 - 5 | 4 | 4 |
| Cores escuras | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte |
|----------------------------------|---|--|
| 24 horas | Aço rápido | Obrigatório |
| Encolhimento total após descanso | Encolhimento após lavagem a úmido urdume | Encolhimento após lavagem a úmido trama |
| - 0,9 % | - 7 % | - 3 % |

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes
- . Artigo desfia com facilidade. Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.
- . Amarrotamento é característica dos artigos de linho, realize o descanso enfestado ou fraudado
- . Utilize papel na parte superior e inferior do enfestado

Costura:

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm | Tipo e nº de agulha | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,0 a 5,0 pesp 4,0 a 5,0 fech | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | --- |
| Overloque | 504 | 4,0 a 5,0 | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | 100% PES |
| Interloque | 516 | 4,0 a 5,0 | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | 100% PES |

Obs:

- . Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.
- ‘ Artigo indicado para peças amplas e que não sofram tração
- . Costura francesa minimizou esgarçamento, costura aberta e rebatida apresentou resultados satisfatórios
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faça bem afiada para evitar fios puxados.
- . Apresenta marcas de agulha em costuras desmanchadas

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.