

151017 Aussi Crepe



13/02/2017
Largura alterada

Artigo: 151017	Gramatura: 343 g/m linear	Largura: 1,35 m
Composição: Viscose 100%		Grupo: G2 Liso/Estampado
		NCM Liso: 5408.22.00
		NCM Estamp.: 5408.24.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
6 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório	-

Obs:

. Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição

Costura:

Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. redonda levemente boleada Nº 75 e 80	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 70 a 80	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada Nº 70 a 80	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs:

. Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.