

151676/7  
Una



Petrópolis 10/07/2017

|                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artigo:</b> 151676/7         | <b>Gramatura:</b> 204 g/m linear | <b>Largura:</b> 1,40 m         |
| <b>Composição:</b> Viscose 100% |                                  | <b>NCM Liso:</b> 5408.22.00    |
|                                 |                                  | <b>NCM Estamp.:</b> 5408.24.00 |

### Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca         | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 6 Horas                      | Vertical, Aço Rápido | Obrigatório      | -0,6% Urdume                     |

Obs:

. Artigo apresenta ourelas tensionadas e marcas de enrolamento. Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.

. Pode haver torção de fios de forma esporádica, principalmente em curvas acentuadas, aparente quando o artigo é estampado. Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.

### Costura:

| Máquina         | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm        | Tipo e nº de agulha                                | Linha, nº e composição         | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301           | 4,0 a 5,0 Pesp.<br>4,0 a 5,0 Fech. | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | -----            |
| Overloque       | 504           | 4,0 a 5,0                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | 100% PES         |
| Interloque      | 516           | 4,0 a 5,0                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | 100% PES         |
| Caseadeira      | 304           | 123 a 152                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | -----            |

Obs:

. Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.