

152037 Thea



Artigo: 152037	Gramatura: 162 g/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: VISCOSE 60% LINHO 26% POLIAMIDA 14%		Grupo: G1 Liso/Estampado
		NCM Liso: 5516.92.00
		NCM Estamp.: 55.16.94.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Alteração dimensional total após descanso (%)
24 Horas	Aço Rápido	Obrigatório	0,0

Obs:

Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade (brilho) quando há inversão dos moldes.

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 resp. 4,0 a 5,0 fech.	Ponta Bola Fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (27 TEX) 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	Ponta Bola Fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (27 TEX) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	Ponta Bola Fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (27 TEX) 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	Ponta Bola Fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (27 TEX) 100% PES	---

Obs:

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.