

152092 Aussie Stretch



| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Artigo: 152092 | Gramatura: 336 g/m linear | Largura: 1,40 m |
| Composição: Viscose 98% Elastano 2% | | NCM Liso: 5408.22.10 |
| Não confeccione cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça | | NCM Estamp.: 5408.24.00 |

Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 24 Horas | Vertical, Comum | Obrigatório | - |

Costura:

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm | Tipo e nº de agulha | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,5 a 5,5 | P. bola fina Nº 70 a 80 | Nº 120 100% PES | - |
| Overloque | 504 | 4,5 a 5,5 | P. bola fina Nº 70 a 80 | Nº 120 100% PES | 100% ES |
| Interloque | 516 | 4,5 a 5,5 | P. bola fina Nº 70 a 80 | Nº 120 100% PES | 100% ES |

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.