

# 162053 Aura Cetim



Petrópolis 15/01/2024

<b>Artigo:</b> 162053	<b>Gramatura:</b> 203 g/m linear ou 156 g/m <sup>2</sup>	<b>Largura:</b> 1,30 m
<b>Composição:</b> Modal 50% Viscose 47% Elastano 3%		<b>NCM Liso:</b> 5516.12.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		<b>NCM Estamp.:</b> 5516.14.00

## Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-C06/2006

## Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
24 Horas	Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido <b>urdume</b>	Encolhimento após lavagem a úmido <b>trama</b>
- 0,2% urdume	- 7 %	- 7 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.
- . Utilize papel na parte superior e inferior do enfiesto.
- . Rasgar para alinhamento de trama e urdume a 90<sup>o</sup>

## Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 pesp. 4,5 a 5,5 fech.	Ponta bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	-
Overloque	504	4,5 a 5,5	Ponta bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	Ponta bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	Ponta bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	-

Obs: . não utilizar em peças que sofram tração excessiva.

. utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento e faça bem afiada para evitar fios puxados

. tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem de costura superior a 1cm

. Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.

. tecido apresenta marcas de agulhas quando desmanchadas as costuras

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.