

# 862002

## Cotton Silk Zoe



Petrópolis 26/02/2017

|   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artigo:</b> 862002                   | <b>Gramatura:</b> 48 g/m linear | <b>Largura:</b> 1,40 m         |
| <b>Composição:</b> Algodão 80% Seda 20% |                                 | <b>NCM Liso:</b> 5516.92.00    |
|   |                                 | <b>NCM Estamp.:</b> 5516.94.00 |

### Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca        | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 6 Horas                      | Vertical Aço Rápido | Obrigatório      | - 0,6 urdume                     |

Obs:

. Sentido obrigatório devido diferença de tonalidade quando há inversão dos moldes.

### Costura:

| Máquina         | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm        | Tipo e nº de agulha                                | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301           | 4,5 a 5,5 pesp.<br>4,5 a 5,5 fech. | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>100% PES     | -                |
| Overloque       | 504           | 4,5 a 5,5                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>100% PES     | 100% PES         |
| Interloque      | 516           | 4,5 a 5,5                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 65/9 e 70/10 | Nº 120<br>100% PES     | 100% PES         |
| Caseadeira      | 301+304       | 123 a 152                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 70/10        | Nº 120<br>100% PES     | -                |

Obs:

. Ponto 504 satisfatório somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com o ponto 301, para costuras de fechamento.

. Nos caseados, utilizar entretela compatível, usar faca bem afiada ou abrir a casa manualmente para evitar que puxe o fio do tecido.

. Tecido delicado, recomendado para peças amplas

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.